



ferroKOLOR[®]
Sp. z o.o.

42-226 Częstochowa, ul. Św. Jadwigi 112
tel. (34) 360 40 10, fax (34) 362 10 24
biuro@ferrokolor.pl http://www.ferrokolor.pl

KARTA INFORMACYJNA PERONEX – impregnat koloryzujący

KARTA INFORMACYJNA O PRODUKCIE

Wyrób: Impregnat koloryzujący – **PERONEX**
Środek do koloryzującej impregnacji płyt peronowych, kostki brukowej oraz powierzchni betonowych.

Producent: FERROKOLOR Sp. z o. o.
ul. Św. Jadwigi 112
42-226 Częstochowa
tel. / fax.: 34/ 360-40-10; 362-10-24

I. Informacja podstawowa:

1. Skład chemiczny: mieszanina rozcieńczalników i modyfikowanych żywic syntetycznych.
2. Stan skupienia: płynna masa
3. Kolor: czerwony, szary, bezbarwny. Możliwa również inna kolorystyka pod zamówienie.
4. Indeks PKWiU: 24.66.47-50.20
CAS: 1309-37-1, 64742-82-1, 1317-61-9.
5. Zagrożenie dla osób i środowiska: mieszanina łatwopalna; długotrwałe narażenie może powodować podrażnienie oczu i dróg oddechowych; produkt jest stabilny w normalnych warunkach użytkowania i przechowywania; stosować odzież i sprzęt ochronny (maski, okulary, rękawice ochronne);
Zwroty wykazujące rodzaj zagrożenia:
H226 – łatwopalna ciecz i pary.
P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia, gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
P233 – Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P260 – Nie wdychać par / rozpylonej cieczy.
P280 – Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, okulary i maski ochronne.
P303+P361+P353 – W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody / prysznicem.
P403+P235 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
6. Zastosowanie: środek przeznaczony do zabezpieczania i uszczelniania przed działaniem wody wszelkich powierzchni budowlanych np. płyt peronowych, kostki brukowej, posadzek, betonów, tynków, kamieni naturalnych i sztucznych, cegły ceramicznej i silikatowej, drewna, ogrodzeń itp.
7. Opakowanie: pojemniki o pojemności 3 L.
8. Magazynowanie: przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w chłodnym, suchym pomieszczeniu z zachowaniem pełnej ochrony przeciw-pożarowej. Chronić przed nadmiernym działaniem słońca. Nie używać w pobliżu źródeł wysokiej temperatury i źródeł zapłonu.
9. Okres gwarancji: 24 miesiące od daty produkcji pod warunkiem zachowania prawidłowych zasad magazynowania.
10. Norma jakości: PN-C-81753, PN-EN 1504-2

1. Parametry jakościowe:

- a) Głębokość impregnacji - $1,0 \pm 0,4$ %
- b) Wskaźnik szybkości wysychania - $13,8 \pm 2,6$ %
- c) Wskaźnik nasiąkliwości - $3,1 \pm 0,7$ %



ferroKOLOR[®]

Sp. z o.o.

42-226 Częstochowa, ul. Św. Jadwigi 112
tel. (34) 360 40 10, fax (34) 362 10 24
biuro@ferrokolor.pl <http://www.ferrokolor.pl>

KARTA INFORMACYJNA PERONEX – impregnat koloryzujący

- d) Wskaźnik nasiąkliwości po zanurzeniu w alkaliach - **9,2 ± 0,7 %**
- e) Gęstość - **ok. 1,0 g/cm³**
- f) Lepkość wiskozymetrem Brookfielda typ A - **5350 mPas**
- g) Czas wypływu kubkiem wypływowym ISO o średnicy otworu 3 mm - **51 ± 0,68 s**
- h) pH - **6-7**
- i) Wydajność - **3-5 m² z 1 litra wyrobu w zależności od chłonności podłoża**

III. Informacje opracowała: mgr Renata Szproncel
2016.06.20

Informacje techniczne i zalecenia producent podaje na podstawie własnych doświadczeń i wiedzy. Należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.

Koniec